



# RIVAL


SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

## IMPREX

*Impregnante a solvente per legno*

Codice: serie 716...  
Aggiornamento: 30/09/2008  
Data di stampa: 22/12/2011  
Revisione n°: 2



## Caratteristiche del prodotto

- Composizione:** a base di speciali resine alchidiche lungolio additivate con agenti curativi per legno.  
24 %  $\pm$  5 in funzione della tinta.
- Residuo secco:**
- Peso specifico medio:** 0,86  $\pm$  0,03 in funzione della tinta.
- Viscosità media:** Coppa Ford 8 a 20°C = 13"  $\pm$  1
- VOC (Direttiva 2004/42/CE)**  
**Categoria:** A/f  
**VOC max:** 700,00 (2007) – 700,00 (2010)
- Supporto:** legno
- Aspetto del film:** Trasparente colorato
- Adesione:** Ottima
- Altre proprietà:**  
Adatto per tutti i tipi di legno  
Ottima pennellabilità e distensione  
Elevata penetrazione nel supporto  
Resistente agli agenti atmosferici  
Combatte l'insorgenza di muffe e l'attacco degli insetti  
Disponibile in diverse tinte

## Modo d'impiego

**Applicazione:** a pennello o a spruzzo.

### Condizioni ambientali di applicazione

**Temperatura:** 5 – 30 °C

**Umidità relativa:** max 80%

**Applicazione a pennello**

**Diluizione:** pronto all'uso.

**Applicazione a spruzzo con aria**

**Diluizione:** pronto all'uso.

**Pressione:** 3 – 4 bar

**Ugello:** 1 – 2 mm

**Resa teorica:** 10 – 12 mq/l

**Resa pratica**

**A pennello:** 85% della resa teorica

**A spruzzo:** 70% della resa teorica

Comunque dipendente dal tipo di costruzione, della ruvidità del supporto e dalla superficie da verniciare.

**Spessore medio del film:** 4 micron

**Essiccazione a 20°C e 65% u.r.**

**Fuori polvere:** 2 – 3 h

**Sopraverniciatura:** 8 h

**Secco:** 24 h

**Completa**

**reticolazione:** 36 h

**Pulizia dell'attrezzatura** Diluente sintetico o ragia minerale.

---

## Sistemi di applicazione

L'*Imprex* si applica sia su legno nuovo adeguatamente stagionato sia su supporti in legno già trattati con impregnante. Pulire accuratamente il supporto e procedere ad una leggera careggiatura e quindi asportare eventuali polveri. Su legno nuovo in presenza di resine carteggiare e asportare accuratamente. Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

Applicare l'*Imprex* a pennello o a spruzzo seguendo la venatura del legno per una finitura ottimale.

Attendere almeno 8 h a 20°C prima di procedere all'applicazione di un'eventuale seconda mano.

**Avvertenze**

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni ambientali favorevoli ( 5 - 30 °C e max 80% u.r.).

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni ambientali non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

---

## Stoccaggio

Conservare il prodotto in confezioni integre a temperature non superiori a 30°C.

---

## Voce di capitolato

IMPRESX: impregnante a solvente per legno ad effetto trasparente colorato, adatto per tutti i tipi di legno, combatte l'insorgenza di muffe e l'attacco degli insetti; a base di speciali resine lungolio additivate con agenti curativi per legno. Applicare a pennello o spruzzo con una resa di circa 10-12 mq/l.