LEADER

Impregnante per legno effetto cera

Codice: serie 716…
Aggiornamento: 06/10/2008
Data di stampa: 22/12/2011
Revisione n°: 2

Caratteristiche del prodotto

Composizione: a base di speciali resine alchidiche lungolio additivate con agenti curativi per legno.

Residuo secco: 50 % ± 3 in funzione della tinta.

Peso specifico medio: 0,94 ± 0,02 in funzione della tinta.

Viscosità media: Coppa Ford 8 a 20°C = 15'' ± 1

VOC (Direttiva 2004/42/CE)
Categoria: A/f
VOC max: 700,00 (2007) – 700,00 (2010)

Supporto: legno

Aspetto del film: Trasparente semilucido

Adesione: Ottima

Altre proprietà:
Adatto per tutti i tipi di legno
Ottima penetrazione nel supporto
Resistente agli agenti atmosferici
Combatte l'insorgenza di muffe e l'attacco degli insetti

Note: Il *Leader* dona al legno verniciato un aspetto morbido e satinato; rispetto ai normali impregnanti ha infatti più corpo e residuo secco.

Modo d'impiego

Applicazione: a pennello o a spruzzo.

Condizioni ambientali di applicazione
Temperatura: 5 – 30 °C
Umidità relativa: max 80%

Applicazione a pennello
Diluizione: 20 – 40 % con diluente sintetico o ragia minerale

Applicazione a spruzzo con aria
Diluizione: 40 % con diluente sintetico o ragia minerale
Pressione: 1,5 – 3,5 bar
Ugello: 1,5 – 2,5 mm

Resa teorica: 10 mq/l

Resa pratica
A pennello: 80 % della resa teorica
A spruzzo: 75 % della resa teorica
Comunque dipendente dal tipo di costruzione, della ruvidità del supporto e dalla superficie da verniciare.

Spessore medio del film: 10 micron

Essiccazione a 20°C e 65% u.r.
Fuori polvere: 2 h
Sopraverniciatura: 24 h
Secco: 24 h
Completa reticolazione: 24 – 36 h

Pulizia dell'attrezzatura con diluente sintetico o ragia minerale subito dopo l'uso

Sistemi di applicazione

Il *Leader* si applica sia su legno nuovo adeguatamente stagionato sia su supporti in legno già trattati con impregnante. Pulire accuratamente il supporto e procedere ad una leggera careggiatura e quindi asportare eventuali polveri. Su legno nuovo in presenza di resine carteggiare e asportare accuratamente. Applicare il *Leader* a pennello o a spruzzo seguendo la venatura del legno per una finitura ottimale. Attendere almeno 24 h a 20°C prima di procedere all'applicazione di un'eventuale seconda mano.

Avvertenze

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni ambientali favorevoli (5 - 30 °C e max 80% u.r.). L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni ambientali non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Stoccaggio

Conservare il prodotto in confezioni integre a temperature non superiori a 30°C.

Voce di capitolato

LEADER: impregnante a base solvente per legno ad effetto cera, adatto per tutti i tipi di legno, aumenta la resistenza agli agenti atmosferici, combatte l'insorgenza di muffe e l'attacco degli insetti; a base di speciali resine alchidiche. Applicare a pennello o spruzzo con una resa di circa 8 mq/l.