



# RIVAL



SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

## RIALTO

### Stucco veneziano

Codice: serie 407  
Aggiornamento: 25/06/2010  
Data di stampa: 22/12/2011  
Revisione n°: 3



- Proprietà:** Ottima brillantezza  
Lavabile  
Pregevole effetto decorativo
- VOC**  
(Direttiva 2004/42/CE) Pittura con effetti decorativi  
Valore limite per Rialto ( Cat. A / L ) : 200 g/l  
Rialto contiene al massimo 200 g/l di VOC.
- Preparazione del supporto:** Su **intonaci nuovi o già pitturati portanti**: accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di polvere o sporco. Applicare quindi una mano di *Isolmur Quarz* opportunamente diluito.  
Su **intonaci vecchi e/o sabbiosi**: trattare il supporto con *Rivalfix* pronto all'uso e di seguito applicare *Isolmur Quarz* opportunamente diluito.  
Su **intonaci già pitturati con finiture non portanti e sfoglianti**: eliminare le parti non coese con idrolavaggio o sverniciatura, lasciare asciugare e rinforzare l'intonaco con *Rivalfix* pronto all'uso e di seguito applicare *Isolmur Quarz* opportunamente diluito.  
Su **intonaci aggrediti da alghe e muffe**: lavare con idropulitrice a caldo (85°), risanare con *Sterilene* lasciando agire 24/36 ore. Consolidare la superficie con *Rivalfix* pronto all'uso e se necessario applicare una mano di *Isolmur Quarz* opportunamente diluito.  
Su **pareti in cartongesso o con presenza di stucature a base gesso**: applicare *Prestige* pronto all'uso e di seguito applicare *Isolmur Quarz* opportunamente diluito.
- Sistema di applicazione:** A supporto adeguatamente preparato, applicare *Rialto* con spatola di acciaio inox distribuendolo uniformemente in due rasate e ad essiccazione avvenuta, dopo 12 ore, carteggiare con carta abrasiva fine da carrozzeria. Procedere poi al disegno con spatole di diversa misura a seconda delle esigenze estetiche e successivamente lisciare il supporto con spatola inox fino a completa lucidatura.
- Condizioni ambientali di** Temperatura dell'ambiente: min + 5° C max + 35° C



<b>Applicazione:</b>	Temperatura del supporto: min + 5° C max + 35° C Umidità relativa: minore del 80 %.
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.
<b>Voce di capitolato:</b>	RIALTO: stucco decorativo veneziano ad effetto marmoreo lucido speculare.

---

## Informazioni tecniche

<b>Aspetto:</b>	Lucido
<b>Colori disponibili:</b>	Bianco / tinte di cartella
<b>Legante:</b>	acrilico / composti vegetali
<b>Peso specifico medio:</b>	1,84 kg/l
<b>Viscosità:</b>	pastoso
<b>Contenuto solido totale:</b>	74 %
<b>Applicazione:</b>	spatola in acciaio inox
<b>Diluente:</b>	acqua
<b>Diluizione:</b>	max 5% in peso
<b>Sovraverniciabilità:</b>	12 ore
<b>Secco in profondità:</b>	24 ore
<b>Resa teorica:</b>	0,3 - 0,5 kg / mq per mano. La resa può variare in funzione delle caratteristiche del supporto.
<b>Vita di stoccaggio:</b>	12 mesi
<b>Pulizia attrezzi:</b>	acqua

---

## Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane esclusiva responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.

Si richiede inoltre di verificare la conformità della tinta commissionata, prima dell'applicazione sul supporto finale, mediante pre applicazione. Nel caso di continuazioni lavori, evitare l'applicazione di prodotti provenienti da lotti di lavorazione differenti su supporti adiacenti.