



# RIVAL



SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

## SILICONVAL-S

*Idrorepellente silossanico a solvente*

Codice: 9999 09  
Aggiornamento: 23/07/2010  
Data di stampa: 22/12/2011  
Revisione n°: 4



- Proprietà:** Idrorepellente  
Traspirante  
Non filmogeno
- VOC (Direttiva 2004/42/CE)** Primer fissativi  
Valore limite per Siliconval/S ( Cat. A / H ) : 750 g/l  
Siliconval/S contiene al massimo 750 g/l di VOC.
- Preparazione del supporto:** Su **supporti lapidei nuovi**: accertarsi che il supporto sia coeso e pulito.  
Su **supporti lapidei vecchi**: eliminare le tracce di polvere o sali solubili con idrolavaggio a caldo (85°C).  
Su **supporti aggrediti da alghe e muffe**: bonificare la parete con *Sterilene* lasciando agire per 24/36 ore risciacquando in seguito con idrolavaggio a caldo (85°C).
- Sistema di applicazione:** A supporto adeguatamente preparato, applicare *Siliconval/S* a pennello o a spruzzo a bassa pressione fino a totale impregnazione del supporto.
- Condizioni ambientali di applicazione:** Temperatura dell'ambiente: min + 5° C max + 35° C  
Temperatura del supporto: min + 5° C max + 35° C  
Umidità relativa: minore del 80 %.
- Stoccaggio:** Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Voce di capitolato:** SILICONVAL/S: protettivo idrorepellente per il trattamento di supporti lapidei naturali e finiture a calce.



---

## Informazioni tecniche

<b>Aspetto:</b>	Neutro
<b>Colori disponibili:</b>	Trasparente
<b>Legante:</b>	silossanico
<b>Peso specifico medio:</b>	0,80 kg/l
<b>Applicazione:</b>	a pennello o a spruzzo
<b>Diluizione:</b>	pronto all'uso
<b>Resa teorica:</b>	0,2 – 0,4 kg / mq. La resa può variare in funzione delle caratteristiche del supporto.
<b>Vita di stoccaggio:</b>	12 mesi
<b>Pulizia attrezzi:</b>	ragia minerale

---

## Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane esclusiva responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.